



Hochglanzlack - Magasfényű zománcfesték

Alkidgyanta-zománcfesték Bel- és kültéri felületekre	Mázolással	Hengerrel Fúvóka: 1,5 mm Nyomás: 3,5 bar	Szórással Fúvóka: 1,5 mm Nyomás: 3,5 bar	Airless-Szórással 0,279 mm kb. 160 bar
Magasfényű				

Színárnyalat:	25 színárnyalat a RAL színkártya szerint.
Fényességi fok:	Magasfényű.
Kötőanyag fajtája:	Alkidgyanta-kombináció.
Pigmentalap:	Titándioxid és színtartó színes pigmentek.
Sűrűség:	Kb. 1,0 g/cm ³ színárnyalattól függően.
Használat:	Kiváló minőségű kül – és beltéri fedőfesték fa-, és fémfelületekre, mint pl. bútorok, ajtók, ablakok, rácsok, csővezetékek, garázsajtók és lábazatok bevonására. A színes árnyalatok meleg-vízes fűtőtestek festésére is alkalmasak.
Tulajdonságok:	A Hochglanzlack műgyanta alapú zománcfesték, kiváló felhasználási tulajdonságokkal rendelkezik. Karcolás- és ütésálló, kiválóan terül, magas fedőképességű, átlagon felüli időjárásállósággal és fénytartóssággal rendelkezik.
Alapfelület:	A hordképes, szilárd, száraz és tiszta, valamint szakszerűen előkezelt alapfelületekre alkalmazható.
Biztonsági utasítások:	Tűzforrásoktól tartsuk távol. Használat közben ne dohányozzunk és gondoskodjunk a munkaterület megfelelő szellőztetéséről. Ne öntsük csatornába.
Szerszámok tisztítása:	Használat után azonnal düfa-Terpentinersatz hígítóval vagy düfa-Pinselreiniger ecsettisztítóval.
Tárolás:	Száraz és hűvös, de fagymentes helyen.
Kiszerelés:	375 ml, 750 ml és 2,5 l valamennyi színárnyalatnál. 125 ml és 10 l színkatalógus alapján.
Anyagszükséglet:	Kb. 11 m ² /l, az alapfelület tulajdonságától függően. Egzakta kalkulációra az adott felületen végzett próbafestés ad garanciát.

Száradási idő:

+20°C hőmérsékleten 3 - 4 óra után porszáraz és kb. 8 - 12 óra elteltével tapintható.

Felhasználási hőmérséklet:

Legalább + 5°C hőmérsékletű legyen a festendő felület és a környezeti hőmérséklet is mind a használat, mind a száradás ideje alatt.

Megsemmisítés:

A festékmарadványokat hagyjuk beszáradni a vödörbe, majd a háztartási szeméttel együtt távolítsuk el. A teljesen kiürített festéktartályokat az újrahasznosítható anyagok gyűjtőjébe tesszük.