



Dekorativ Univerzális Lazúr (Holzveredlung)

Dekorativ és univerzálisan alkalmazható falazúr beltéren és kültéren egyaránt.



Dekorativ univerzális lazúr minden méretstabil és nem méretstabil fa alkatrészt védő bevonatához beltéren és kültéren. Ideális, tartós, dekorativ bevonatokhoz bútorokon, burkolatokon, paneleken, faburkolatokon, fa ablakokon és ajtókon, fa kapukon és zsalugátéren. A megszáradt bevonat megfelel a DIN EN 71.3 szabványnak. Parketta vagy padlólap bevonására nem alkalmas.



www.blauer-engel.de/uz12a

- lösemittelarm
- geringer Schadstoffgehalt



ENTSPRICHT DER
DIN EN 71.3



TERMÉKLEÍRÁS

Terméktulajdonságok

- Vízbázisú
- Rendkívül időjárásálló
- Magas UV védelem
- Ideális érzékeny területekhez
- Csepegésgátló
- Megfelelő permetezőberendezéssel kiszorítható.
- Nem blokkosodó – alkalmas ablakokhoz és ajtókhöz

Tanúsítványok / külső vizsgálatok

Elnyerte a „Kék Angya” öko címkét az alacsony károsanyag és szennyezőanyag kibocsátású festékekért, a DE-UZ 12a szerint.

Kötőanyag

Akrilát diszperzió

Fényességi fok

A rétegvastagságtól és az aljzattól függően a selyem matttól a selyemfényűig.

Színárnyalat

Tölgy, Teak, Ébenfa, Mahagóni, Színtelen, Fenyő, Fehér

Kiszerezés nagysága

0,75l / 2,5l

Sűrűség

Kb. 1,03 - 1,05 g/cm³, a színárnyalat függvényében.

BEDOLGOZÁS

Felhordás

Bedolgozás ecsettel vagy szórásos technikával.

Törölje:

Ecsettel történő felhordáskor használjon speciális, műanyag, vagy kevert sörtékkel ellátott ecsetet. A faanyag erezetének irányában kell felvinni.

Felhordás szórással:

Állítsa be az anyag szórási sűrűségét. Vegye figyelembe a készülék gyártójának információit.

Rétegfelépítés

Felületek szakszerű előkészítése: Lásd az „Aljzatok és előkezelésük” fejezetet.

Beltéri használatra, szükség szerint 1-2 rétegben alkalmazza.

Kültéri használatra 2-3 rétegben kell felvinni.

Bedolgozási hőmérséklet

A felületnek és a környezeti hőmérsékletnek, legalább +8 °C –nak kell lennie, a felhordás és a száradás során.

Bedolgozási tudnivalók

- Használat előtt alaposan felkeverni.
- A kifröccsent anyagot azonnal mossa le tiszta vízzel.
- Vegye figyelembe a rétegek közötti megfelelő száradási időt.
- Egybefüggő felületeken csak egy gyártásból (tételből) származó anyagot használjon.

Anyagszükséglet

Kb. 80 – 120 ml/m² bevonatonként. A felhasználási mennyiség próbafestéssel állapítható meg. A felhasználási mennyiség a felület jellegétől és textúrájától, valamint a felhordási módtól függően változhat.

Hígítás

A termék felhasználásra kész. Hígítani nem szükséges. A szóráshoz, állítsa be a viszkozitást, max. 10% tiszta csapvízzel hígítva.

Száradási idő

+20 °C és 65 % rel. páratartalom:

Felületszáraz 1 óra elteltével

Átfesthető 6 óra elteltével

Ügyeljen a műveletek között az elegendő száradási időre.

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal tisztítsa meg vízzel, esetleg mosószer hozzáadásával.

Általános tudnivalók

- A lehetséges aljzatok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt ajánlott a felhordás megkezdése előtt egy tesztfelületet felhordani.
- A fa egy természetes alapanyag. Még az azonos fafajták is nagymértékben eltérhetnek egymástól, például származásuk, nedvszívó képességük és alapszínűségük miatt, így az átlátszó vagy mázas festékrendszerek eltérő színhatásokat eredményezhetnek. A végső szín a fa természetes színétől függ.
- A durva pórusú keményfák, pl. tölgy esetében rövidebb felújítási időközökkel kell számolni.
- A bevonat hosszú élettartamának elérése érdekében a bevonatot legalább évente egyszer ellenőrizni kell az esetleges sérülések szempontjából. A károkat szakszerűen ki kell javítani.
- Kültéren a szintelen csak színes fapácokkal kombinálva használható. A szintelen nem biztosít elegendő UV védelmet.
- Az összetevőkben gazdag fa késleltetheti a száradást.
- A jelen adatlapon említett termékek műszaki adatlapjait be kell tartani.
- Az erős időjárásnak kitett vagy olyan felületek esetében, amelyekről a víz nem tud lefolyni, rövidebb felújítási időközökkel kell számolni.

ALJZATOK, ÉS ELŐKEZELÉSÜK

Aljzat

Az aljzatnak szennyeződésektől, elválasztó anyagoktól mentesnek, tisztának, száraznak, teherbírónak kell lennie, és meg kell felelnie az általánosan elvárt technológiai szabályoknak. Az aktuális BFS-beteg tájékoztatókat, valamint a VOB, C rész, DIN 18363 Festési és lakkozási munkáknál be kell tartani.

Az összes megadott alapozó alkalmazása csak ajánlás, szükség esetén továbbialapozók is használhatók. Az alábbi táblázatban útmutatókat találhatók az aljzatok előkészítéséhez.

Aljzat	Aljzat tulajdonságai/előkezelés	Alapozás
Régi bevonatokra	Csiszolja le a teherhordó régi bevonatokat, és szükség esetén zsírtalanítsa.	Nincs szükség alapozásra
	Távolítsa el a nem hordképes régi bevonatokat, majd az adott aljzatnak megfelelően végezze el az előkezelést.	
Fa	Csiszolja a fa felületét szálirányában. Az éleket le kell kerekíteni. Figyelembe kell venni a kültéri fa állagmegőrzési előírásokat. Biztosítani kell, az esővíz gyors elfolyását, valamint, kerülni kell az álló nedvességet. A fa nedvességtartalma nem haladhatja meg a 15%-ot a méretstabil elemek, valamint a 18%-ot a korlátozottan és nem méretstabil elemek esetében.	Nincs szükség alapozásra
A kék foltosodás veszélyének kitett fa	Kültéri használat esetén a kék foltosodás veszélyének kitett kezeletlen faanyagot megfelelő favédő szerrel alapozza. Óvatosan használja a biocideket. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat.	Megfelelő faanyagvédőszer

Aljzat	Aljzat tulajdonságai/előkezelés	Alapozás
Időjárásálló fa	Távolítsa el a laza és elszürkült rétegeket egészen az egészséges, teherbíró faalapig.	Nincs szükség alapozásra
Gyanta/olajban gazdag fák	Alaposan mossa át a gyantában/olajban gazdag faanyagokat Nitro Universal hígítóval, hagyja a felületeket jól feloldódni, majd távolítsa el a gyanta tartalmakat.	Nincs szükség alapozásra
Nyomással impregnált fa	A nyomás alatt impregnált faanyagot csak akkor szabad bevonni, ha az kb. 6 hónapig ki van téve az időjárásnak.	Nincs szükség alapozásra

TERMÉKRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

Tartalmazott anyagok VdL szerint	Akrilát diszperzió, Titán-dioxid, Víz, Adalékok
Biocid termékekre vonatkozó előírás (528/2012)	Ez a termék az 528/2012/EU rendelet 58. cikkének (3) bekezdése szerinti „kezelt termék” (nem biocid termék), és a következő biocid hatóanyagokat tartalmazza: metil-, benz-izotiazolin 1:1 arányú keveréke, Klormetilizotiazolinon és metilizotiazolinon keveréke.
Címkézés az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint.	A címkézés a biztonsági adatlapon látható.
GISCODE	BSW20
VOC-Biztonsági tudnivalók	A termékre vonatkozó uniós határérték: (Kat. A/e): 130g/l (2010). Ez a termék <1 g/l VOC-t tartalmaz.
Tárolás	Mindig száraz, hűvös, de fagymentes helyen. A felbontott vödröket tartsa szorosan lezárva.
Ártalmatlanítás	Ne engedje a lefolyókba vagy vízfolyásokba. Ne engedje, hogy a talajba földbe kerüljön. A hatósági előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Csak az üres tartályokat hasznosítja újra. A szárított anyagmaradványok a háztartási hulladékkal együtt, a folyékony anyagmaradványok a helyi hulladékkezelővel egyeztetve ártalmatlaníthatók. AVV-hulladékkód: 080112
Kiegészítő biztonsági tudnivalók	Használjon védőszemüveget és A2/P2 kombinált szűrőt permetezéskor. Használjon P2 porszűrőt csiszoláskor. A bedolgozás és a száradás során gondoskodjon alapos szellőzésről. A festék használata közben ne egyen, igyon vagy dohányozzon. Ha szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén, azonnal öblítse le bő vízzel. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Ez a Műszaki adatlap a technika jelenlegi állása és az alkalmazástechnológiánk tapasztalatai alapján készült. Az aljzatok és az objektum feltételek sokféleségére való tekintettel a vevőalkalmazó ugyanakkor nem mentesül azon felelőssége alól, hogy anyagaikat saját felelősségére szakszerűen megvizsgálja a tervezett felhasználási célra a mindenkor objektumfeltételek között való alkalmasság szempontjából (pl. próbafestés, stb.). Azoknál az alkalmazásoknál, amelyek nem egyértelműen szerepelnek az adatlapban, nem vállalunk felelősséget. A munka megkezdése előtt kérjük, forduljon alkalmazásmérnöki osztályunkhoz. Ez különösen igaz más termékekkel való kombinációkra. Új kiadás közzétételekor az összes korábbi Műszaki adatlap érvényességét elveszíti.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Hungária Kft.
Rákóczi út 6
2651 Rétság
Magyarország
Tel. +36 35 350 624