



# Düfa Premium Holzveredlung **METALLIC**

Fémhatású lazúr bármely fához



## Termékleírás

### Alkalmazási terület

Dekoratív univerzális védőlazúr, moder fémhatású színekben, lazúrbevonatok készítésére az összes mérettartó és nem mérettartó fa szerkezeti elemhez kül- és beltérben. Ideális a tartós, dekoratív bevonatokhoz bútorokon, deszkázatokon, paneleken, fa burkolatokon, fa ajtókon és ablakokon, fa kapukon, ablakredőnyökön. Gyermekjátékokhoz is alkalmas a DIN EN 71.3 szerint. Nem alkalmas parketta vagy hajópadló festésére.

### Tulajdonságok

- Vízbázisú
- Bel- és kültéri alkalmazásra
- Rendkívül dekoratív fém hatással
- Cseppenésgátolt kivitelű
- Nem blokkosodik
- Kiváló időjárás állóságú
- Kiemelkedő UV elleni védelmet biztosít
- Megfelelő szóró berendezésekkel szórható

### Színárnyalat

platina, titán

### Fényességi fok

Selyemmatt-tól a selyemfényűig a rétegvastagságtól és az aljzattól függően.

### Kiszerezés

750 ml, 2,5 l

### Anyagszükséglet

Kb. 80 - 120 ml/m<sup>2</sup> rétegenként. A pontos anyagszükségletet próbafelület készítésével lehet megállapítani.

### Bedolgozási hőmérséklet

Min. +8°C aljzat- és környezeti hőmérséklet a bedolgozás és a száradás alatt.

## Bedolgozás

### Aljzat

Az aljzatnak mentesnek kell lennie a szennyeződésektől, az elválasztó anyagoktól, tisztának, száraznak, teherviselőnek kell lennie, és meg kell felelnie a technika aktuális állásának. Be kell tartani az aktuális BFS adatlapokban, valamint a VOB, C részében és a DIN 18363 Festési és lakkozási munkák szabványban foglaltakat.

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | <p>Figyelembe kell venni kültérben a szerkezeti favédelmet. Az éles faperemeket le kell kerekíteni. A csapadékvíznek gyorsan le kell tudni folynia, feltétlenül kerülni kell a felgyűlő vizeket. A fa maradék nedvességtartalma mérettartó szerkezeti elemeknél a 15%-ot, korlátozottan mérettartó és nem mérettartó szerkezeti elemeknél pedig a 18 %-ot nem haladhatja meg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Gyantában/olajokban gazdag fafajták</b><br/><b>Elszürkült fák</b></p> | <p>A gyantában, olajokban gazdag fákat univerzális nitróhígítóval gondosan le kell mosni. a felületeket alaposan hagyni kell kiszellőzni, a gyantagallérokat A laza fa részeket maradéktalanul el kell távolítani. Az elszürkült fa részeket egészen az egészséges, teherviselő alapig el kell távolítani. Ajánlott előkezelést végezni a <b>düfa Premium Holzentgrauer</b> szűrkeségmentesítővel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Kazánnyomással impregnált fa</b><br/><b>Régi festékek</b></p>         | <p>A kazánnyomással impregnált fákat csak 6 hónapos időjárási igénybevételt követően szabad befesteni.</p> <p>A vastagréteges lazúrokat, a színtelen lakkokat és a fedőképes festékeket, valamint a laza, felpattogzott és repedezett régi bevonatokat a teherviselő faalapig maradéktalanul el kell távolítani. A jól tapadó régi bevonatokat meg kell tisztítani a portól, szennyeződésektől és a zsiradékoktól, majd meg kell</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Alapozás</b>                                                             | <p>A kékgomba által veszélyeztetett <u>kültéri</u> lombos és tűlevelű fákat a festés előtt impregnálni kell a <b>düfa Premium Holzschutzgrund</b> favédő alapozóval.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hígítás</b>                                                              | <p>A termék kenhető konzisztenciájúra van beállítva. A szórási konzisztenciát tiszta vezetékes vízzel lehet beállítani, maximum 10 %-os hígítással.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Felhordási eljárás</b>                                                   | <p>Használat előtt alaposan fel kell rázni.</p> <p>Ecsettel történő felhordáshoz műanyagstörtes, vagy vegyes störtes speciális lazúrecsetet kell alkalmazni. Mindig szálirányban kell felhordani. A mindenkori szükséglet szerint összesen 2-3 réteget kell felhordani. Az egyes rétegek közötti száradási időket be kell tartani.</p> <p>A szórásos felhordást megfelelő szóró berendezésekkel kell elvégezni. A készülék gyártójának használati utasításait be kell tartani. Összesen 2-3 réteget kell felhordani. Az egyes rétegek közötti száradási időket be kell tartani.</p>                                                                                                                                                   |
| <b>Száradási idő</b>                                                        | <p>20°C és max. 60 % relatív páratartalom esetén:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- felületszáraz: kb. 1 óra elteltével</li> <li>- átfesthető: kb. 6 óra elteltével.</li> </ul> <p>Alacsonyabb hőmérsékletek és/vagy magasabb páratartalmak esetén ezek az idők meghosszabbodnak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bedolgozási utasítások</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A lehetséges aljzatok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt ajánlott a munka elkezdése előtt próbafelületet készíteni.</li> <li>▪ A fa saját színe befolyásolja a lazúr színárnyalatát. A végleges színárnyalat többek között a rétegvastagságtól függ, és azt csak száraz állapotban lehet elérni.</li> <li>▪ Az optikailag egybefüggő fa szerkezeti elemek esetén figyelni kell arra, hogy azokat azonos charge-ból származó anyaggal kezeljék.</li> <li>▪ A lehetséges aljzatok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt ajánlott a munka elkezdése előtt próbafelületet készíteni.</li> <li>▪ A fa saját színe befolyásolja a lazúr színárnyalatát. A végleges</li> </ul> |
| <b>Általános tudnivalók</b>                                                 | <p>A fa egy természetes úton újratermelődő nyersanyag. Még ugyanazon fafajták is erősen eltérőek lehetnek származásuk, nedvzívó képességük vagy alapszínük szerint, ezért a transzparens vagy lazúrozó bevonatrendszerek színben eltérő hatásúak lehetnek.</p> <p>A durva pórusú lombos fák, pl. a tölgy esetén rövidebb felújítási időközökkel kell számolni. A beltartalmi anyagokban gazdag fák jelentősen lelassíthatják a száradást.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Szerszámok tisztítása

A fafelületek karbantartást igénylő felületek: A bevonat hosszú élettartamának biztosítása érdekében évente egyszer a bevonatot meg kell vizsgálni, hogy nincsenek-e rajta esteleges sérülések (pl. repedések a fában). A sérüléseket szakszerűen ki kell javítani.

A munkaeszközöket közvetlenül használatukat követően vízzel meg kell tisztítani, esetleg mosogatószer hozzáadásával.

## Termékkel kapcsolatos tudnivalók

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kötőanyag fajta</b>                   | Akrilát diszperzió                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tartalmazott anyagok</b>              | Az építményfestő szerekre vonatkozó VdL Irányelv szerint: akrilát diszperzió, pigmentek, fém-pigmentek, , víz, adalékok, metil- és benzil-izotiazolinon. Allergiás reakciókat válthat ki. Allergiás tanácsadás a következő telefonszámon Tel. 00800/ 63333782.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fajsúly</b>                           | Ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>VOC-biztonsági tudnivaló</b>          | EU-határérték a termékre (A/e kategória): 130 g/l (2010).<br>A termék < 1 g/l VOC-t tartalmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Biztonsági tanácsok</b>               | Gyermekek elől elzárva tartandó. Szórás munkák során A2/P2 kombinált szűrőt kell alkalmazni. Csiszolási munkák során P2 porszűrőt kell alkalmazni. A festék használatakor enni, inni és dohányozni tilos. A bedolgozás során és azt követően gondoskodni kell az alapos szellőzésről. A szemmel vagy a bőrrel való érintkezése esetén azonnal, alaposan vízzel le kell mosni. Nem szabad a csatornahálózatba, az élővizekbe vagy a talajba engedni. Az esetleges jelölést a biztonsági adatlap tartalmazza. A biztonsági adatlap kérésre elérhető. |
| <b>Tárolás</b><br><b>Ártalmatlanítás</b> | Folyamatosan lezárva, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolandó.<br>Csak a maradéktalanul kiürített edényeket lehet újrahasznosításra adni. A beszáradt anyagmaradványokat háztartási szemétként lehet ártalmatlanítani. A folyékony anyagmaradványokat tartalmazó edényeket az öreg festékek gyűjtőhelyén kell leadni. AVV hulladék kulcsszám: 080112.                                                                                                                                                                                         |

A jelen műszaki ismertető a technika és alkalmazástechnikai tapasztalataink legújabb állapotát alapul véve készült. Tekintettel azonban az aljzatok és a helyszíni objektumfeltételek sokféleségére az alkalmazók nem mentesülnek azon kötelezettségük alól, hogy anyagaiknak az előírt felhasználási célra való alkalmasságát saját felelősségükre megvizsgálják. A jelen adatlapban egyértelműen nem megemlíttet alkalmazásokat csak visszakerdezést követően szabad kivitelezni. Ez különösen érvényes a más termékekkel való kombinációkra. A fenti adatokból semmiféle jogi kötelezettség nem vezethető le. Az adatlap újbóli megjelenésével ezen adatlap elveszíti érvényességét. További felvilágosítást kaphatnak az alábbi díjmentes számon: 0800/ 63333782 (díjmentes a vezetékes hálózaton Németországban, Ausztriában, Svájcban és Hollandiában).

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397  
Anwendungstechnik 00 800/ 63333782  
E-Mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)

[www.duefa.de](http://www.duefa.de)