



Univerzális Időjárásálló Fedőfesték (Wetterschutzfarbe)

Fedőfesték fára kül- és beltéren egyaránt



Magas fedőképességű, vízbázisú fafesték dekoratív bevonatokhoz minden teherhordó, korlátozott és nem méretstabil külső faelemen, pl. faházak, deszkák, fa-elemek, pergollák, fa burkolatok, kerítések vagy gépkocsibeállók dekoratív bevonatához. A megszáradt bevonat megfelel a DIN EN 71.3 szabványnak.



www.blauer-engel.de/uz12a

- lösemittelarm
- geringer Schadstoffgehalt



ENTSPRICHT DER
DIN EN 71.3



TERMÉKLEÍRÁS

Terméktulajdonságok

- Vízbázisú és illatszegény
- Nemes felületi megjelenés
- Nedvességszabályozás
- Vízbázisú
- Tartósan rugalmas hosszú távú védelem
- Rendkívül időjárásálló
- Alacsony szennyeződési hajlam
- Jó bedolgozhatóság
- Gyorsan szárad

Tanúsítványok / külső vizsgálatok

Elnyerte a „Kék Angya” öko címkét az alacsony károsanyag és szennyezőanyag kibocsátású festékekért, a DE-UZ 12a szerint.

Kötőanyag

Akrilát diszperzió

Fényességi fok

Selyemfény

Színnáryalat

Antracit, Sárga, Svéd vörös, Moha zöld, Ezüstszerű, Sötétbarna, Fehér

Kiszerelés nagysága	0,75l / 2,5l
Sűrűség	Kb. 1,18 - 1,31 g/cm ³ , a színárnyalat függvényében.

BEDOLGOZÁS

Felhordás

Bedolgozás ecsettel, hengerrel vagy szórásos technikával.

Törölje:

Ecsettel történő festéskor használjon speciális, műanyag sörtékkal ellátott vagy kevert sörtéjű ecseteket.

Felhordás hengerrel:

A hengeres felhordáshoz használjon érdesített habhengert. Alternatív megoldásként egy rövid bolyhos filchengerrel is felvihető, majd közvetlenül utána egy finom pórusú habhengerrel fejezheti be a festést.

Felhordás szórással:

Állítsa be az anyag szórási sűrűségét. Vegye figyelembe a készülék gyártójának információit.

Rétegfelépítés

Felületek szakszerű előkészítése: Lásd az „Aljzatok és előkezelésük” fejezetet.

A felület állapotától és a várható időjárási hatásoktól függően 2-3 rétegben alkalmazza.

Bedolgozási hőmérséklet

A felületnek és a környezeti hőmérsékletnek, legalább +8 °C -nak kell lennie, a felhordás és a száradás során.

Bedolgozási tudnivalók

- Használat előtt alaposan felkeverni.
- A kifröccsent anyagot azonnal mossa le tiszta vízzel.
- Algásodás vagy gombásodás esetén - a törvényi előírások betartása mellett-, a felületeket először vízszaggal meg kell tisztítani.
- Vegye figyelembe a rétegek közötti megfelelő száradási időt.

Anyagszükséglet

Kb. 80-120 ml/m² bevonatonként. A felhasználási mennyiség próbafestéssel állapítható meg. A felhasználási mennyiség a felület jellegétől és textúrájától, valamint a felhordási módtól függően változhat.

Hígítás

A termék felhasználásra kész. Hígítani nem szükséges. A szóráshoz, állítsa be a viszkozitást, max. 10% tiszta csapvízzel hígítva.

Száradási idő

+20 °C és 65 % rel. páratartalom:

Felületszáraz 1 óra elteltével

Átfesthető 6 óra elteltével

Ügyeljen a műveletek között az elegendő száradási időre.

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal tisztítsa meg vízzel, esetleg mosószer hozzáadásával. Közvetlenül használat után alaposan húzza le az anyagot az ecsetről vagy hengerről, ezután vízzel, esetleg mosószer hozzáadásával tisztítsa meg. A szóróberendezést ugyancsak egyszerűen vízzel öblítse át.

Általános tudnivalók

- A jelen adatlapon említett termékek műszaki adatlapjait be kell tartani.
- A lehetséges aljzatok és egyéb befolyásoló tényezők nagy száma miatt ajánlott a felhordás megkezdése előtt egy tesztfelületet felhordani.
- A bevonat hosszú élettartamának elérése érdekében a bevonatot legalább évente egyszer ellenőrizni kell az esetleges sérülések szempontjából. A károkat szakszerűen ki kell javítani.
- A durva pórusú keményfák, pl. tölgy esetében rövidebb felújítási időközökkel kell számolni.
- Az összetevőkben gazdag fa késleltetheti a száradást.
- A felület javításakor azonos konzisztenciájú és tételszámú anyagot, valamint azonos szerszámot kell használni. A helyzetétől függően a felületi javítások többé-kevésbé észrevehetőek lehetnek. A BFS 25. számú tájékoztató szerint, ez elkerülhetetlen.
- Padlóbevonatnak nem alkalmas.
- Akár 10 éves hosszú távú védelem, a konstrukciótól, az időjárási hatásoktól és a megfelelő alkalmazástól függően. Az időjárásnak erősen kitett felületeknél, az olyan felületeknél, amelyekről a víz nem tud lefolyni, és azoknál, amelyek állandóan magas páratartalomnak vannak kitéve, rövidebb élettartamra kell számítani.

ALJZATOK, ÉS ELŐKEZELÉSÜK

Aljzat

Az összes megadott alapozó alkalmazása csak ajánlás, szükség esetén továbbialapozók is használhatók. Az alábbi táblázatban útmutatókat találhatók az aljzatok előkészítéséhez.

Az aljzatnak szennyeződésektől, elválasztó anyagoktól mentesnek, tisztának, száraznak, teherbírónak kell lennie, és meg kell felelnie az általánosan elvárt technológiai szabályoknak. Az aktuális BFS-beteg tájékoztatókat, valamint a VOB, C rész, DIN 18363 Festési és lakkozási munkáknál be kell tartani.

Aljzat	Aljzat tulajdonságai/előkezelés	Alapozás
Régi bevonatokra	Csiszolja le a teherhordó régi bevonatokat, és szükség esetén zsírtalanítsa.	Nincs szükség alapozásra
	Távolítsa el a nem hordképes régi bevonatokat, majd az adott aljzatnak megfelelően végezze el az előkezelést.	
Fa	Csiszolja a fa felületét szálirányában. Az éleket le kell kerekíteni. Figyelembe kell venni a kültéri fa állagmegőrzési előírásokat. Biztosítani kell, az esővíz gyors elfolyását, valamint, kerülni kell az álló nedvességet. A fa nedvességtartalma nem haladhatja meg a 15%-ot a méretstabil elemek, valamint a 18%-ot a korlátozottan és nem méretstabil elemek esetében.	Nincs szükség alapozásra
A kék foltosodás veszélyének kitett fa	Kültéri használat esetén a kék foltosodás veszélyének kitett kezeletlen faanyagot megfelelő favédő szerrel alapozza. Óvatosan használja a biocideket. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat.	Megfelelő faanyagvédőszer

Aljzat	Aljzat tulajdonságai/előkezelés	Alapozás
Időjárásálló fa	Távolítsa el a laza és elszürkült rétegeket egészen az egészséges, teherbíró faalapig.	Nincs szükség alapozásra
Gyanta/olajban gazdag fák	Alaposan mossa át a gyantában/olajban gazdag faanyagokat Nitro Universal hígítóval, hagyja a felületeket jól feloldódni, majd távolítsa el a gyanta tartalmakat.	Nincs szükség alapozásra
Nyomással impregnált fa	A nyomás alatt impregnált faanyagot csak akkor szabad bevonni, ha az kb. 6 hónapig ki van téve az időjárásnak.	Nincs szükség alapozásra
Cink	Tisztítsa csiszolóvászaron és ammóniás nedvesítőszeres mosással. Ehhez készítsen víz, ammóniaszesz és egy kis mosogatószer keverékét. Tartsa be a keverési arányt az ammóniaszesz használati utasításának megfelelően. Ezután mossa le a felületeket vízzel. Ezenkívül az éles éleket és a görcsöket le kell kerekíteni. Alternatívaként cink-tisztítószer is használható.	Nincs szükség alapozásra
Beton	Sima, enyhén nedvszívó. Távolítsa el az elválasztószer maradványait, valamint a porló, málló részeket.	Nincs szükség alapozásra
	Durva porózus, homokos, erős vagy másképp ennyelő.	Megfelelő oldószermentes alapozó

TERMÉKRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

Tartalmazott anyagok VdL szerint	Akrilát diszperzió, szerves pigmentek, Titán-dioxid, Kalcium karbonát, szilikátok
Biocid termékekre vonatkozó előírás (528/2012)	Ez a termék az 528/2012/EU rendelet 58. cikkének (3) bekezdése szerinti „kezelt termék” (nem biocid termék), és a következő biocid hatóanyagokat tartalmazza: metil-, benz-izotiazolin 1:1 arányú keveréke, Klormetilizotiazolinon és metilizotiazolinon keveréke.
Címkézés az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint.	A címkézés a biztonsági adatlapon látható.
GISCODE	BSW20
VOC-Biztonsági tudnivalók	A termékre vonatkozó uniós határérték: (Kat. A/d): 130g/l (2010). Ez a termék <10 g/l VOC-t tartalmaz.
Tárolás	Mindig száraz, hűvös, de fagymentes helyen. A felbontott vödröket tartsa szorosan lezárva. A hígított anyagot mielőbb használja fel.
Ártalmatlanítás	Ne engedje a lefolyókba vagy vízfolyásokba. Ne engedje, hogy a talajba földbe kerüljön. A hatósági előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Csak az üres tartályokat hasznosítja újra. A szárított anyagmaradványok a háztartási hulladékkal együtt, a folyékony anyagmaradványok a helyi hulladékkezelővel egyeztetve ártalmatlaníthatók. AVV-hulladékkód:

Kiegészítő biztonsági tudnivalók

A bedolgozás és a száradás során gondoskodjon alapos szellőzésről. Gyermekek elől elzárva tartandó. Használjon védőszemüveget és A2/P2 kombinált szűrőt permetezéskor. Használjon P2 porszűrőt csiszoláskor. Kerülje az evést, az ivást és a dohányzást a termék használata közben. Fröccsenésveszély esetén viseljen védőszemüveget. Ha szemmel vagy bőrrel való érintkezés esetén, azonnal öblítse le bő vízzel.

Ez a Műszaki adatlap a technika jelenlegi állása és az alkalmazástechnológiánk tapasztalatai alapján készült. Az aljzatok és az objektum feltételek sokféleségére való tekintettel a vevőalkalmazó ugyanakkor nem mentesül azon felelőssége alól, hogy anyagainkat saját felelősségére szakszerűen megvizsgálja a tervezett felhasználási célra a mindenkorai objektumfeltételek között való alkalmasság szempontjából (pl. próbafestés, stb.). Azoknál az alkalmazásoknál, amelyek nem egyértelműen szerepelnek az adatlapban, nem vállalunk felelősséget. A munka megkezdése előtt kérjük, forduljon alkalmazásmérnöki osztályunkhoz. Ez különösen igaz más termékekkel való kombinációkra. Új kiadás közzétételekor az összes korábbi Műszaki adatlap érvényességét elveszíti.

Meffert AG
Farbwerke**Meffert Hungária Kft.**
Rákóczi út 6
2651 Rétság
Magyarország
Tel. +36 35 350 624